

Leistungserklärung (nach Verordnung EU No 305/2011)

Nummer: LMB Profil- und Stabstahl S275J0

Stab- und Profilstahl S275J0 / 1.0143 gemäß EN 10025-2: 2004

Zur Verwendung in geschweißten, geschraubten und genieteten Konstruktionen

**Liberty Merchant Bar plc
Liberty House, PO Box 15
Brigg Road, Scunthorpe
DN16 1XL United Kingdom**

**T: +44 (0) 1724 853333
F: +44 (0) 1724 403044**

Website: <http://www.libertysteelscunthorpe.com/>

Das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts
System 2+

Anwendungsbereich wie in der Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle Nr: **2814/CPR/20060002/A**

Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr 2814 für die Produktionskontrolle hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und ein Zertifikat zur Bestätigung der Konformität der Produktionskontrolle ausgestellt.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Subhajt Roy Chowdhury
Chief Executive Officer
GFG Alliance, UK

Datum: 25-10-2021

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte Spezifikation	
Grenzabmaße und Formtoleranzen	Flachstab	EN10058		EN10025-1 2004
	Gleichschenkliger Winkel Winkelstahl	EN 10056-1 & 2		
	Rundstahl	EN 10060		
	Vierkantstahl	EN 10059		
	PFC	EN 10279		
	I & H - Träger	EN 10034		
Streckgrenze in Längsrichtung	Nenndicke (mm)		Werte Min (MPa)	
	>	≤		
	-	16	275	
	16	40	265	
	40	50	255	
Zugfestigkeit in Längsrichtung	Nenndicke (mm)		Werte (MPa)	
	≥	≤	min	max
	3	100	410	560
Bruchdehnung in Längsrichtung	Nenndicke (mm)		Werte min (%; 5.65vso)	
	>	≤		
	-	40	23	
	40	50	22	
Kerbschlagarbeit in Längsrichtung	J0		27J at 0°C	
Schweißbarkeit CEV	Nenndicke (mm)		Werte max (%)	
	>	≤		
	-	40	0.40	
	40	50	0.42	
Haltbarkeit	Nenndicke (mm)		Werte max (%)	
	-	≤ 50	C: 0.18 Mn: 1.50 P: 0.030 S: 0.030 N: 0.012 Cu: 0.55	



2814

EN 10025-1 – 2004

Stab- und Profilstahl S275J0 / 1.0143

Bruchdehnung :
Zugfestigkeit :
Streckgrenze : EN10025-2
Kerbschlagarbeit :
Schweißeignung :
Haltbarkeit :

Gefährliche Stoffe: Keine Leistung festgestellt

Benannte Stelle der CE-Kennzeichnung:
Lloyd's Register Verification B.V.
K.P. van der Mandelelaan 41A
Rotterdam, Netherlands
Phone : +31 (0)10 4145088
Email : rotterdam@lr.org

Liberty Merchant Bar